YPREMA

Grave Recyclée 0 / 31,5


Grave mixte (déconstruction chaussée et béton)

CLASSIFICATION MOYENNE			
G.T.R. 1992	F71 assimilé B41		
Guide Régional 2003	GRo		

CARACTÉRISTIQUES GÉOTECHNIQUES

GRANULOMÉTRIE

Valeurs moyennes sur 1 an (12 essais)						
Tamis : So : S						
0,063	7,5	10,7	13,8			
0,08	8,2	11,6	15,0			
2	34,7	44,8	55,0			
4	44,7	54,3	63,9			
5	49,4	58,6	67,9			
20	81,7	88,8	95,9			
25	87,7	93,1	98,5			
31,5	94,8	97,4	100			
40	100	100	Mary			



SENSIBILITÉ À L'EAU		Valeurs moyennes sur 1 an (12 essais)	Valeurs de référence
Valeur au bleu	VBs	0,397	< 1.5
valeur au bieu	MB	7,42	
Émindont de cable	ESP	22	_
Équivalent de sable	SF	21	

RÉSISTANCE DU MATÉRIAU		Valeurs moyennes sur 3 ans (6 essais)	Valeurs de référence	Classe
Los Angeles	LA	28	< 45	NF P 18-545 :
Micro-Deval	MDE	21	< 45	D

COMPACTAGE		Optimum Proctor Modifié	Optimum Proctor Normal (moyennes sur les 3 derniers essais)	CES
Densité sèche	γd		1,92	ENG TAT
Teneur en eau à l'optimum Proctor	W %	Haras was adouted	11,8	-ÉRI ORN
Densité humide en place	γh	Usage non adapté	2,14	Ä Ä
Indice Portant Immédiat	ĬΡΙ		19	=
		Difficulté de comp	pactage DC1 à DC2	Movenne sur 6 mais

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

**************************************		ACCOUNT TO THE REAL PROPERTY.
Teneur en eau moyenne	W %	8,0%

lté de compactage DC1 à DC2		Moyenne sur 6 mois (4 valeurs)
Coef Applatissement	FI	8,8
Indice de concassage	IC	100

TEST SULF	ATES	Valeurs moyennes (103 essais sur 1 an)		Valeurs de	e référence	Engagement		
Teneur	Site	Emerainville	Massy	Trappes	Gennevilliers	Usage en	Lleago sous	Sulfates SSb
en Sulfates	SO ₄ ²⁻	0,30%	0,18%	0,11%	0,44%	technique	Usage sous	F
Teneur	Site	Bonneuil	Lagny/Marne	Dammartin		routière	dallage béton	selon
en Sulfates	SO.2-	0.31%	0.26%	0.33%		< 0.7% (SSb)	< 0.2% (SSa)	NF P 18-545

COHÉSION ET ANGLE D	DE FROTTEMENT	Valeurs moyennes	Valeurs de référence
Essai triaxal consolidé drainé	Cohésion	61 kPa	
	Angle de Frottement	36°	> 33° (voir 35°)

CONCLUSIONS

Usages principaux	Préconisations techniques	Avantages du matériau	
Remblais de masse	·	Homogénéité	afao
Remblais de tranchées	Protection intempéries conseillée	Compactage facile	ISO 9001
Enrobage de canalisations > 200 mm		Bonne fermeture	AFNOR CERTIFICATION
Remblais de quais SNCF		Densité faible (Économie produit)	Système qualité certifié